

Esthetische norm gietvloeren

Esthetische standaardklassen PU gietvloer per vlak van 25 m²

Beoordelingsaspect	A+	A	B
Pinholes, luchtholten	0	1	4
Visogen	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Uit stekende delen	1	1	4
Holten	0	0	2
Spaanslagen (aantal)	1 (0,1mm)	1 (0,1mm)	1 (0,2mm)
Maximaal hoogteverschil	0,1mm	0,1mm	0,3mm
Overgangen / aansluitingen	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Insecten voor aflakken (1)	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Insecten in aflak	Geen eis	Geen eis	Geen eis
Ingewaaid vuil	Geen eis	Geen eis	Geen eis
Pluisjes, haren (beoordeeld vanaf 1,5m hoogte)	2	4	8
Rollerbanen van de aflak die aftekenen (2)	Basiseis	Basiseis	Basiseis
Hoogteverschil	0,1mm	0,1mm	0,1mm
Verschil in textuur	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Niet gedekte plekken	0	0	2
Scheuren (3)	Basiseis	Basiseis	Basiseis
Aders (4)	Basiseis	Basiseis	Basiseis
Uitloop pigment	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Pigmentvlekken, tintverschil (5)	Basiseis	Basiseis	Basiseis
Vlekken, kringen	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Verkleuring = vergeling door zon- & daglicht	5 jaar	Geen eis	Geen eis
Krassen direct na aanbrengen	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan

1. Deze eis houdt in dat als er insecten terecht zijn gekomen in de gietvloer, deze eerst verwijderd moeten worden. Na eventueel corrigerende maatregelen aan de gietvloer in verband met de verwijderde insecten mag pas met het aflakken worden begonnen.

2. Rollerbanen in de aflaklaag mogen niet zichtbaar zijn indien gekeken wordt met de rug naar de bron van lichtinval (bijvoorbeeld een raam). Bij kijken in de richting van de lichtinval mogen rollerbanen zich aftekenen.

3. Bij deze eis past een schriftelijke of mondelinge uitleg.

4. Voor het zichtbaar zijn van aders in de kunstharcegebonden gietvloer is geen classificatie opgenomen.

Wel geldt:

- Indien de gietvloer is doorgezet over een al aanwezige scheur in de ondergrond en niet vooraf schriftelijk is gewaarschuwd voor mogelijk adervorming, wordt optredende adervorming als een gebrek aangemerkt.
- Aders in de gietvloer op plaatsen waar pas na het aanbrengen van de gietvloer scheuren zijn ontstaan in de ondergrond, worden niet als gebrek aangemerkt.

5. Uitloop van pigment mag niet voor komen in de woningbouw, behoudens langs randen en andere obstakels in de vloer. De uitloop mag zich in dat geval niet breder uitsteken dan 20 mm vanaf de rand of het obstakel.