



Chemische resistentie gietvloeren

CHEMISCHE RESISTENTIE CREATIVE COLOUR | BETONLOOK | CEMENT | SHINE | COAT

Medium	Blootstelling	Resultaat
Aceton	10 min.	OK
Rode wijn	5 uur	OK
Rode wijn	>5 uur	Vlekvorming
Thee	16 uur	OK
Bessensap	16 uur	OK
Melk	16 uur	Vlekvorming
Boter	16 uur	OK
Ketchup	5 uur	OK
Mosterd	5 uur	OK

Beperkingen

Vlekken door tannines, antioxidanten, plasticizers, enz. (bepaalde houtsoorten en rubber soorten bevatten migreerbare producten die onder gewichtsdruk vlekken kunnen veroorzaken). Deze vlekvorming wordt verder nog bevorderd door verhoogde vochtigheid en verhoogde temperatuur. Deze vlekken zijn niet meer te verwijderen en zullen verdonkeren onder UV belasting.

Een voorbeeld van producten welke tannines (looizuren) bevatten:

- hennep matten of schoenzolen
- kokosmatten
- wollen tapijten
- jute, o.a. onderzijde sommige tapijten
- tropische houtsoorten
- koffie
- rode wijn

Scherp dus rubber en houten voorwerpen af van de vloer door het aanbrengen van viltten bescherming.

Voorzie onder vloerkleden en matten een ondertapijt.